

Описание материала



Sikafloor®-06 Primer ExtraPro



Описание продукта

Sikafloor®-06 Primer ExtraPro — это концентрированный акриловый грунт на водной основе, предназначенный для запечатывания и подготовки минеральных оснований перед нанесением выравнивающих составов и стяжек.

Этот продукт подходит для бетонных, цементных, гипсовых и других оснований, включая ДСП и фанеру. Грунт глубоко проникает в поверхность, повышая её прочность и сцепление с последующими покрытиями, а также предотвращая потерю влаги.

Он удобен в применении как внутри, так и снаружи помещений.





Характеристики продукта

Основа: водная акриловая дисперсия

Содержание сухого вещества: ~45%

Плотность: ~1,04 кг/л

Прочность сцепления: >1,5 Н/мм²

Температура эксплуатации: от -50°С до +70°С

Разбавление: от 1:2 до 1:10 (в зависимости от основания)

Расход: 0,10-0,25 л/м² на 1 слой





Руководство по применению

Шаг 1: Подготовка основания

- Основание должно быть прочным, чистым, сухим и свободным от загрязнений, таких как пыль, грязь, масло и цементное молочко.
- Для механической подготовки поверхности используйте шлифование, строгание или абразивно-струйную очистку.

Шаг 2: Разведение и смешивание

- Разбавьте Sikafloor®-06 Primer ExtraPro водой в пропорции, зависящей от типа основания (например, 1:2 для полов высокой пористости, 1:7 для стен и потолков).
- Перемешайте до получения однородной смеси.





Шаг 3: Нанесение

- Наносите грунтовку на подготовленное основание валиком, кистью или распылителем.
- Избегайте образования луж. При необходимости нанесите второй слой.
- Убедитесь, что грунтовка высохла до нелипкого состояния перед нанесением выравнивающих составов.

Шаг 4: Время высыхания

- При температуре +20°C грунтовка высыхает за 2-4 часа. При температуре +5°C время высыхания увеличивается до 14-18 часов.

