

# Описание материала



**Sika® Level Universal**



## Описание продукта

Sika® Level Universal — это универсальный самовыравнивающийся наливной пол, предназначенный для тонкослойного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований в жилых и коммерческих помещениях.

Этот материал обеспечивает быстрое схватывание и набор прочности, что позволяет ускорить процесс укладки последующих покрытий, таких как плитка, линолеум, паркет и ламинат.

Пол также подходит для систем "Тёплый пол" и может использоваться как в сухих, так и во влажных помещениях.





# Характеристики продукта

**Толщина слоя:** от 2 до 20 мм

**Прочность на сжатие:** >25 МПа через 28 дней

**Пешеходная нагрузка:** через 3-4 часа

**Прочность на растяжение:** >6 МПа через 28 дней

**Расход материала:** 1,6 кг/м<sup>2</sup> на 1 мм толщины

**Температура эксплуатации:** от -20°C до +70°C

**Укладка плитки:** через 12 часов

**Укладка рулонных покрытий:** через 24 часа





# Руководство по применению

## Шаг 1: Подготовка основания

- Очистите поверхность от пыли, грязи и масел.
- Убедитесь, что основание прочное (прочность на сжатие не менее 15 МПа) и сухое (влажность  $\leq 4\%$ ).
- Грунтуйте поверхность 1-2 слоями праймера Sikafloor®-07 Primer Pro или Sikafloor®-06 Primer ExtraPro.

## Шаг 2: Смешивание

- На 25 кг сухой смеси добавьте 5,4-5,8 литра воды.
- Перемешивайте смесь 2 минуты с использованием низкооборотного миксера (400-600 об/мин).
- Дайте раствору выстояться 1-2 минуты для удаления воздуха, затем перемешайте повторно.





### Шаг 3: Нанесение

- Вылейте готовую смесь на загрунтованную поверхность и равномерно распределите с помощью шпателя или ракли.
- Прокатайте поверхность игольчатым валиком для удаления воздушных пузырей.
- Толщина слоя должна быть от 2 до 20 мм.

### Шаг 4: Уход за покрытием

- Защитите свежеложенную стяжку от влаги и сквозняков в течение 24 часов. Убедитесь, что температура основания и материала выше точки росы на 3°C.

