

# Описание материала



Sikafloor®-161 EpoxyPrimer



## Описание продукта

Sikafloor®-161 EpoxyPrimer — это двухкомпонентная эпоксидная грунтовка, разработанная для повышения адгезии и защиты бетонных и цементных оснований перед нанесением финишных покрытий.

Продукт имеет низкую вязкость, что обеспечивает хорошее проникновение и высокую адгезию.

Его можно использовать как грунтовку, выравнивающий раствор и промежуточную стяжку в различных системах напольных покрытий, включая промышленные, складские и коммерческие объекты.





# Характеристики продукта

**Основа:** эпоксидная смола

**Плотность:** 1,47 кг/л (смешанные компоненты А и В)

**Содержание сухого вещества:** ~98-100%

**Твердость по Шору D:** 80 (7 дней)

**Прочность сцепления:** >1,5 МПа

**Температура эксплуатации:** от -50°С до +100°С  
(в зависимости от нагрузки)

**Расход:** 0,35–0,5 кг/м<sup>2</sup>





# Руководство по применению

## Шаг 1: Подготовка основания

- Основание должно быть чистым, прочным, без загрязнений, масел и цементного молочка.
- Для подготовки основания используйте механическую очистку (дробеструйная очистка или фрезеровка).

## Шаг 2: Смешивание

- Пропорции компонентов А и В: 85:15 по весу.
- Смешивайте компонент А с компонентом В в течение 3 минут до однородного состояния. Для приготовления выравнивающего раствора добавьте кварцевый песок и, при необходимости, Extender Т.





### Шаг 3: Нанесение

- Наносите грунтовку валиком, кистью или шпателем на подготовленное основание.
- Для сильно впитывающих поверхностей может потребоваться нанесение второго слоя.
- При использовании для выравнивания нанесите раствор шпателем и равномерно распределите.

### Шаг 4: Время высыхания и выдержка

- Время жизни материала (при +20°C) составляет 25 минут.
- Выдержка перед нанесением следующего слоя: минимум 12 часов при +20°C.

