



Tecnica 22 CW

Definiția Produsului

Este un material de întărire pe bază de emulsie acrilică care se aplică după aplicarea betonului, șapei și întăritorului de suprafață pe bază de ciment, care prin stratul de film pe care îl formează pe suprafață previne evaporarea rapidă a apei amestecului și reduce riscul de contracție și formarea fisurilor.

Domenii de Utilizare

- Se utilizează în spații de interior și exterior,
- Pe soluri unde a fost utilizat întăritor de suprafață pe bază de beton, șapă și ciment.
- În turnările de beton în condiții de umiditate scăzută, evaporare ridicată și curent de aer,
- În producții generale de beton care necesita întărire.

Caracteristici

- Asigură că suprafața pe bază de ciment pe este aplicată să se întărească și să atingă performanța maximă fără a afecta reacțiile normale de priză.
- Ajută suprafața pe bază de ciment pe care este aplicat să-și mențină umiditatea.
- Reduce riscul de contracție și formarea fisuri.
- Este eficientă și de lungă durată.
- Oferă o suprafață mai dură și care nu se prăfuieste
- Ușor de aplicat.
- Fără solvenți.

Instrucțiuni de Aplicare

- Tecnica 22 CW este gata de utilizare, trebuie agitat bine înainte de utilizare.
- Se aplica cu rola sau prin metoda prin pulverizare pe suprafețe amorsate sau în aplicații de beton turnat, după ce matricele au fost îndepărtate și suprafața își pierde strălucirea.

Întreținere Ulterior Aplicării & Recomandări

- În timpul aplicării, temperatura ambientală și a solului trebuie să fie cuprinsă între (5°C) - (35°C).
- Suprafața de aplicare trebuie să fie curată și solidă, să nu existe bălți de apă și părțile șubrede să fie curățate.
- În timpul aplicării, nu trebuie permisă acumularea materialului.
- În aplicațiile neomogene, pe suprafață pot fi observate diferențele de tonuri de culoare.
- Consumul poate crește în aer liber și în medii cu vânt.
- Trebuie avut grijă ca echipamentul de aplicare să fie curat.
- Trebuie luate măsuri de precauție suplimentare în cazul în care în timpul aplicării și până la uscare temperatura mediului și a suprafeței sunt prea scăzute sau prea ridicate.
- După aplicare, uneltele și echipamentele folosite trebuie curățate cu apă.
- În timpul aplicării, trebuie purtate mănuși de protecție, ochelari și mască de protecție și îmbrăcate haine de lucru adecvate.
- Informațiile privind valabilitatea pe raft a produsului; sunt valabile atunci când este păstrat în ambalajul său sigilat și în condiții de depozitare adecvate.
- Pentru mai multe informații consultați Fișa Cu Date De Securitate.

Depozitare

- A se depozita în ambalajul original nedeschis și neavariat într-un mediu curat, uscat și fără umiditate cu temperatură cuprinsă +5°C și +35°C în așa fel încât să nu fie expus la lumina directă a soarelui.
 - Trebuie protejat împotriva apei, înghețului și condițiilor meteorologice severe.
- Durata de depozitare este de maxim 12 luni, cu condiția respectării condițiilor de depozitare menționate mai sus

Ambalaj

Bidon de 30kg



Tecnica 22 CW

Caracteristici Tehnice

(23 °C și Umiditate Relativă 50%)

Date Generale

Aspect/Culoare	Lichid Alb
Valabilitatea pe Raft	12 luni
Cantitatea de Consum	0,15-0,25 kg/mp
Temperatura Solului de Aplicare	(5 °C) – (35 °C)
Densitate	~1 kg/lit

info@kalekim.com

Data Reviziei: <REV_TARIH>
 Nr. Reviziei.: <REV_NO>

„Toate sugestiile și instrucțiunile de aplicare din prezenta se bazează pe experiența noastră tehnică din momentul actual. Societatea noastră nu poate fi ținută responsabilă pentru toate aplicațiile datorită variațiilor condițiilor proiectului. Metodele recomandate în prezenta nu înlătură responsabilitatea consumatorului. Bun mesaj / document HIZMETE ÖZEL eticketi de sınıflandırma istirui.”