



Définition

Mortier d'étanchéification, à un composant, à base de ciment, contenant des additifs chimiques et assurant l'imperméabilité à l'eau.

Domaines d'Application

- L'étanchéification dans les milieux humides tels que les salles de bains, les douches et les toilettes,
- Les petits réservoirs d'eau et les piscines ornementales,
- Les petites terrasses et les balcons,
- Les surfaces en béton, en enduit et en chape.

Propriétés

- Matériau d'étanchéification idéal avant le revêtement céramique ou la chape.
- Convient à une utilisation dans les réservoirs d'eau potable.
- Capacité d'adhérence élevée.
- Non-corrosif pour les armatures ou l'acier.
- Applicable sur des surfaces horizontales et verticales.
- Empêche la carbonatation dans le béton.
- Facile à appliquer au pinceau, à la truelle, au rouleau ou au pistolet.

Préparation de la Surface

- La surface doit être sèche, propre et solide.
- La surface d'application doit être exempte de poussières, de saletés, d'huiles de moisissure, de scories, de peintures, etc. empêchant l'adhérence.
- Grattez de la surface les sous-surfaces telles que les enduits fissurés, les surfaces faibles qui ne seraient pas assez résistantes pour se soutenir, les résidus de mortier et de ciment.
- La surface d'application doit être protégée du soleil, de la pluie et de la poussière pendant un jour. N'effectuez pas l'application sous la lumière directe du soleil.
- Réparez les défauts et les fissures sur la surface d'application avec les produits de la série Tamirart.
- Chanfreinez les joints verticaux et horizontaux avec du mortier de réparation structurelle Tamirart S40.
- Dans les cas où le chanfreinage avec le mortier de réparation structurelle n'est pas possible, il convient de choisir le type de bande de chanfreinage Kalekim Pah Bandı le mieux adapté pour chanfreiner les joints tels que ceux des surfaces verticales et horizontales, les angles de parapet, les éclairages, les fonds de cheminées. Ce processus doit être effectué après l'apprêtage.
- Apprêtez la surface avant l'application avec l'apprêt Kalekim Astar en fonction de la capacité d'absorption de la surface.

Instructions d'Application

- Versez lentement 25 kg de mortier en poudre dans 7.5 à 8.0 litres d'eau propre pour l'application au pinceau et dans 5.0 à 5.5 litres d'eau propre pour l'application à la truelle, et mélangez le tout jusqu'à disparition totale de grumeaux. Il est recommandé de préparer le mélange avec un malaxeur à basse vitesse de moins de 500 tr/min.
- Attendez 5 minutes pour que la préparation arrive à maturation, et mélangez à nouveau pendant 1-2 minutes avant d'entamer l'application.
- Appliquez le mortier préparé sur le plancher au rouleau ou au pinceau en 2 couches. Attendez 5-6 heures entre les couches en fonction de la température. Les couches doivent être appliquées perpendiculairement les unes aux autres. Une épaisseur d'application de 3 mm au total sera suffisante. Cette épaisseur peut être obtenue en une seule couche lors d'une application à la truelle.
- Utilisez la bande de chanfreinage Kalekim Pah Bandı sur les bords et les lieux de jonctions dans la zone d'application.



3021 İzoflex

Entretien Après l'Application & Recommandations

- Le mortier préparé doit être utilisé dans les 1 heures qui suivent. Cette durée peut raccourcir dans l'application effectuée dans des conditions météorologiques inadaptées telles que les températures élevées, une faible humidité et du vent. Le mortier dont la date d'utilisation est dépassée doit être jeté.
- Utilisez le produit pendant sa durée de conservation. Les produits dont les durées de conservation sont dépassées ne doivent pas être utilisés pendant l'application.
- Lavez les mains et les outils après l'application avec de l'eau abondante.
- Protégez la surface de la lumière directe du soleil, de la pluie, du gel et du vent pendant au moins 1 jour après les applications.
- Recouvrez la surface d'un matériau de revêtement de protection tel qu'en chape ou en céramique après l'application de l'İzoflex.
- Veuillez attendre au moins 7 jours avant de recouvrir les zones traitées ou de les ouvrir à l'utilisation.
- Veillez à ne pas endommager mécaniquement le matériau isolant pendant le processus de revêtement.
- La quantité de consommation indiquée est à titre d'information générale. Cela peut varier en fonction des conditions d'application et des propriétés de la surface.
- Étant à base de ciment, ne pas respirer la poussière, ne pas mettre au contact de la peau et des yeux. Pour plus d'informations, voir la fiche de sécurité.

Stockage

- Entrez dans un milieu propre, sec et sans humidité, à (+5°C) – (+35°C). Protégez contre les rayons directs du soleil.
- Protégez contre l'eau, le gel et les intempéries.
- Entrez en empilant au maximum trois palettes les unes sur les autres.
- La durée de stockage est au maximum de 12 mois à condition que les conditions énoncées ci-dessus soient respectées.

Conditionnement

- Sac en papier craft de 25 kg



Certificats de Qualité

Conforme à la norme EN 1504-2.
Classe MC, IR-C.



3021 İzoflex

Caractéristiques Techniques

(à 23 °C et 50% HR)

Données Générales

Apparence	Liquide de couleur blanche et grise
Durée de conservation	12 mois lorsqu'il est conservé dans son emballage original bien fermé dans un endroit sec.

Données d'Application

Température d'application	(+5°C) - (+35°C)
Taux de mélange	5.0 – 5.5 lt eau/25 kg de poudre (Application à la truelle) 7.5 – 8.0 lt eau/25 kg de poudre (Application au pinceau)
Durée de vie en pot	1 heure
Consommation	2 kg/m ² (pour 1 mm d'épaisseur)
Durée d'attente entre les couches	5-6 heures
Durée d'attente avant l'utilisation	1 semaine

Données sur la Performance

Densité de mélange (EN 1015-6)	1850 ± 90 kg/m ³
Étanchéité (pour une épaisseur de 3 mm)	> 1.5 bar (côté positif)
Force d'adhérence (EN 1542)	≥ 1.00 N / mm ²
Force d'adhérence sans effet de sel de dégivrage (EN 13687-3 / EN 1542)	≥ 1.00 N / mm ²
Force d'adhérence après vieillissement thermique (EN 1062-11/EN 1542)	≥ 1.00 N / mm ²
Perméabilité à la vapeur d'eau (EN ISO 7783-2)	Classe I; Sd <5 (Sd: Épaisseur de couche d'air équivalente)
Valeur d'absorption capillaire d'eau (EN ISO 1062-3)	< 0.1 kg/m ² h ^{0.5}
Température de service (après durcissement final)	(-30°C) - (+80°C)
Substances dangereuses	Voir la fiche de sécurité.
Résistance au feu	A1