

Описание материала



Sikafloor®-120 Level Standard



Описание продукта

Sikafloor®-120 Level Standard — это самовыравнивающаяся смесь на цементной основе, идеально подходящая для окончательного выравнивания полов в жилых и коммерческих помещениях.

Этот материал обеспечивает быстрое схватывание и набор прочности, что позволяет ускорить процесс укладки последующих покрытий.

Пол подходит для систем "Тёплый пол" и может использоваться в сухих и влажных помещениях с отоплением.





Характеристики продукта

Толщина слоя: от 2 до 20 мм

Прочность на сжатие: >20 МПа через 28 дней

Прочность на растяжение при изгибе: >6 МПа

Пешеходная нагрузка: через 4 часа

Расход материала: 1,6 кг/м² на 1 мм толщины

Температура эксплуатации: от -20°C до +70°C

Укладка плитки: через 24 часа

Укладка рулонных покрытий: через 1-2 дня





Руководство по применению

Шаг 1: Подготовка основания

- Очистите поверхность от пыли, грязи, масел и рыхлых частиц.
- Основание должно быть прочным (прочность на сжатие не менее 15 МПа) и сухим (влажность $\leq 4\%$).
- Грунтуйте поверхность 1-2 слоями Sikafloor®-07 Primer Pro или Sikafloor®-06 Primer ExtraPro.

Шаг 2: Смешивание

- Добавьте 5,2-5,6 литра воды на 25 кг сухой смеси.
- Перемешивайте смесь 2 минуты с использованием низкооборотного миксера (400-600 об/мин) до получения однородной массы.
- Дайте раствору выстояться 1-2 минуты для удаления воздуха, затем перемешайте повторно.





Шаг 3: Нанесение

- Вылейте готовую смесь на загрунтованную поверхность и равномерно распределите с помощью шпателя или ракли.
- Прокатайте поверхность игольчатым валиком для удаления воздушных пузырей.
- Толщина слоя должна быть от 2 до 20 мм.

Шаг 4: Уход за покрытием

- Защитите свежеложенную стяжку от влаги и сквозняков в течение 24 часов. Убедитесь, что температура основания и материала выше точки росы на 3°C.

